

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX SUPER MATT PLUS

1. POPIS VÝROBKU

Malířská barva vysoké kvality k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů v místnostech.

Může být používána na omítky (cementové a vápenocementové), sádrové podklady, sádkartonové desky, tapety papírové a ze skelného vlákna.

Barva má hustou konzistenci, díky tomu nekape ze štětce či válečku. Je lehce roztíratelná, což umožňuje nižší spotřebu barvy při zachování dobrého krytí. Vytváří matný nátěr o dobré trvanlivosti a jeho mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat. Emulze může být použita jak v bytových, tak veřejných prostorech, např. kancelářích, školách apod.

Barva – bílá.

2. NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

- ✓ Nestejnorodé povrchy, silně savé, nestabilní, prašné a porézní např. sádrové: použijte penetrační nátěr výrobkem **Dulux Grunt**. 1x natřít zředěným produktem **Dulux Grunt** (týká se hlavně spárovaných míst, spojů sádkartonových desek, po odstranění křídových barev).
- ✓ Povrchy pevné dřívě nenatírané, např. porézní, stabilní, vápenocementové omítky: 1x natřít malířskou barvou **Dulux Super Matt Plus** ředěnou přídatkem 20–25 % čisté vody. V případě nátěru dřívě nenatíraných tapet (papírových nebo ze skleněného vlákna) barvu naředěte (dle tloušťky tapety) přídatkem 5–10 % čisté vody.
- ✓ Povrchy dřívě natírané emulzními barvami, jejichž povrch je jednolitý, dobře přilnavý, nepráší a není poškozený: natírat bez základu.

PŘÍPRAVA VÝROBKU PŘED NATĚREM:

- ✓ před použitím nemíchat, nepřidávat jiné složky,
- ✓ nefedit malířskou barvu.

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

- ✓ teplota okolí a natíraného povrchu by neměla být nižší než +10 °C.

APLIKACE:

- ✓ nanášet štětcem, válečkem s krátkým vlasem nebo stříkáním;
- ✓ nanášet 1–2 vrstvy barvy v intervalu 2–4 hodin;
- ✓ nabírat na štětec či váleček větší a rovnoměrné množství barvy;
- ✓ barvu důkladně roztírat pro dosažení rovnoměrné vrstvy.

Upozornění: Je možno využít stříkání, pokud předtím byly provedeny technické zkoušky. Při obnovovacím nátěru povrchu v dobrém stavu a podobného odstínu může být jedna vrstva barvy dostatečná.

3. DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě cca + 20 °C a vlhkosti vzduchu cca 50 % a při dobré ventilaci:

- ✓ Nelepivý (suchý na dotyk): za 2 hodiny.
- ✓ Přetíratelný: za 2–4 hodiny.

Snížení teploty a/nebo vyšší vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

4. BALENÍ

3 l, 10 l

5. TEORETICKÁ VYDATNOST

Až 14 m²/l při jednom nátěru na hladký, rovný a příslušně připravený podklad.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vodou Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

7. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách odděleně od tepelných zdrojů. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít k trvalému poškození výrobku. Chraňte před mrazem.

8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hustota: 1,43–1,48 g/cm³.

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,015 kg/kg,

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,010 kg/kg produktu.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 35 % obj.

EU limitní hodnota VOC kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 29 g/l.

Značení ADR: Nepodléhá předpisům podle ADR.

PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.

9. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100 - 101
Infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

10. DATUM VYDÁNÍ

březen 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.