

# TECHNICKÝ LIST

## NÁZEV VÝROBKU

### DULUX GRUNT

#### 1. POPIS VÝROBKU

**Dulux Grunt** je podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulzní barvy. Zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, zmenšuje spotřebu následných vrstev a rovnoměrnost schnutí. Je určena pro penetrování na dřive nemalované, nasákové a pórovité povrchy: beton, sádkartonové desky, sádkové potěry, cementové a vápenocementové omítky apod. Vysoké penetrační schopnosti způsobují, že rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. Tím je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákovost a také se zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, efektivita lepení a rovnoměrnost schnutí. **Dulux Grunt** se vsakuje do povrchu. Díky vysoké schopnosti penetrace zaručuje zpevnění povrchu, snížení nasákovosti vodou, zlepšení přilnavosti dalších vrstev, okamžitou kontrolu postupu prací díky jemné fialové barvě (ta neovlivňuje odstín následující vrstvy barvy, slouží pouze k orientaci, kde bylo přerušeno nanášení podkladové emulze) a snadné používání (náčiní lze mýt vodou).

Barva: Světle fialový, po zaschnutí vrstev je prakticky bezbarvý.

#### 2. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím důkladně promíchejte (protřepejte)! Nepřidávejte cizí látky. Před nanášením neřeďte!

Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu nesmí být nižší než + 10 °C.

Přípravek **Dulux Grunt** je určen k použití na dřive nenatíraných nebo očištěných površích, např. po odstranění staré, slabě přiléhající barvy.

**Dulux Grunt** se standardně nanáší v 1 vrstvě. V případě vyšší nasákovosti povrchu může být zapotřebí nanesení další vrstvy (kolmo ke směru nanášení první vrstvy) po 4 hodinách po nanesení první vrstvy. Nanášejte tak, aby vznikla rovnoměrná vrstva. Zbarvení podkladu pomáhá kontrolovat postup prací a stupeň nasycení povrchu. Nanáší se štětcem nebo válečkem.

Provedení dalších nátěrů: další nátěry na naneseném podkladu je možné provádět po 16 hodinách od nanesení produktu **Dulux Grunt**.

#### 3. DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě cca 20 °C, relativní vlhkosti cca 50 %, při dobrém větrání:

- nelepivý (suchý na dotyk) za 1 hodinu,
- přetíratelný po 16 hodinách.

Snížení teploty a/nebo nárůst vlhkosti a také druh povrchu ovlivňují dobu vsakování.

#### 4. BALENÍ

1 l, 5l

#### 5. TEORETICKÁ VYDATNOST

Nejméně 15 m<sup>2</sup>/l během jednoho natírání na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.

#### 6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

#### 7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. Číslo šarže a datum výroby jsou vytištěny na obalu.

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4**  
Tel.: +420 261 399 100-101, Infolinka: 800 100 701

## TECHNICKÝ LIST

### 8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

#### Bezpečnostní věty:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Hustota: 1,01 g/cm<sup>3</sup>.

Obsah těkavých organických látek: < 3 % obj.

EU limitní hodnota VOC kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 15 g/l.

**Značení ADR:** Nepodléhá předpisům podle ADR.

**PRVNÍ POMOC:** V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.

### 9. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI  
140 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 399 100 - 101  
Infolinka: 800 100 701  
[www.dulux.cz](http://www.dulux.cz)

### 10. DATUM VYDÁNÍ

březen 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.